

SPRING DIŐ CEPHE ASTAR / ACRYLIC PRIMER

ÜRÜN TANIMI: Akrilik kopolimer baęlayıcı esaslı, su bazlı, beyaz astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Dıő cephelerde, mineral esaslı ve emici yüzeylerde, son kat boyaların daha iyi yapıőması, boya sarfiyatının azaltılması ve homojen bir yüzey edilmesi için kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI: Zemin hazırlığı yapılmıő temiz ve kuru tüm dıő yüzeylere ve diőli bir zemin elde etmek istenen kaygan zeminlere uygulanır.

TEKNİK VERİLER:

Yapısı: Stiren Akrilik

Tüketim: Tek Kat: 12- 14 (m²/lt), 110-140 (g/m²)

İnceltme oranı: %15-20

Uygun macun: Spring Akrilik Harici Macun.

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo.

Kuruma: Hava sıcaklığına baęlı olarak 4 ile 12 saat arasında deęiőir.

Viskozite: 115 KU \pm 10 (23 $^{\circ}$ C)

pH (25 $^{\circ}$ C): 8 – 9

Yoęunluk: 1,61 \pm 0,05 (g / ml)

Katı madde miktarı: (69 \pm 2) %

Parlaklık: 85 $^{\circ}$ 'de 7 \pm 3

Kuru film kalınlığı: (30 \pm 5) mikron

Yaő film kalınlığı: (70 \pm 5) mikron

UYGULAMA:Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yaędan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Spring Harici Macun ile tamir edilip, zımparalanarak temiz, kuru ve saęlam bir yüzey elde edilir. Spring Acrylic Primer %30-40 oranında temiz su ile inceltilecek tek kat halinde uygulanır. Spring Acrylic Primer rulo, fırça veya püskürtme ile uygulanabilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5 $^{\circ}$ C ile +30 $^{\circ}$ C arasında olmalı ve yağlı havalarda uygulanmamalıdır.



UYARILAR:

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama: Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

AMBALAJ: 20 Kg plastik kova.