

MACUN ASTARI (İÇ CEPHE ASTARI)

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, iç cephe macun uygulamasından sonra son kat boyaya hazır yüzey oluşturan astar.

Özellikleri:

İnsana ve çevreye zarar vermez

İç cephe macun uygulaması yapılmış yüzeylerde boya uygulaması için hazır yüzey oluşturur.

Son kat boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlar.

Boya sarfiyatını minimuma indirir.

Uygulama Alanları:

Macun uygulaması yapılmış İç cephe yüzeylerinde kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik kopolimer

Tüketim: Tek kat : 12 -14 (m²/ lt)

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: %10-15

Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

pH : 8-8,5

Yoğunluk: 1,65 ± 0,02 (g / cm³)

Kuru Film Kalınlığı: (30 ± 5) mikron

Yaş Film Kalınlığı: (60 ± 5) mikron

Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, varsa kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

— Macun uygulaması yapıldıktan sonra gerekli kuruma süresinin beklendiğinden emin olunmalı, ihtiyaç halinde çatlaklar dahili Spring Akrlık Macun ile tamir edilmelidir.

—Yüzeyde gerekli temizlik yapıldıktan sonra Spring Macun Astarı uygulanabilir.

Uygulama:

— Spring Macun Astar % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile tek kat halinde uygulanır.

— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Uygulama Detayları:

— MacunAstarı kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

—+ 5°C ‘ nin altında uygulama yapmayınız.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

20 k-10kg-4 kg plastik kova.