

SPRING SENTETİK

Ürün tanımı : Alkid reçine esaslı parlak bir son kat boyadır.

Özellikleri :

Yapışma özelliği mükemmeldir.
Yüksek örtme kabiliyetine sahiptir. Kolay uygulanabilir.
Fiziksel ve kimyasal etkilere dirençlidir.
Yıkayıp silinebilir.
Esnek yapıdadır.

Uygulama Alanları :

İç ve dış tüm ahşap ,sunta,metal yüzeylerde ,kara ve deniz araçlarında kullanılır.

Teknik Veriler :

Yapısı: Alkid reçine esaslı, sentetik, parlak. Tüketim: 7-8 (m²/lt)

İnceltme oranı: Fırça ve Rulo ile uygulamalar için % 5-10 ,Püskürtme ile uygulamalar için % 15 sentetik tiner ile inceltilerek uygulanır.

Uygun astar: Spring Sentetik Astar

Uygun antipas ve cila: Spring Antipas,Ahşap Yüzeyler İçin Spring Wood Protector

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo,Pistole

Kuruma: Dokunma 1 - 2 saat; Toz tutmama 2 - 3 saat; Sert kuruma 10 - 12 saat. Katlar arasında 12 saat beklenmelidir.

Viskozite: 100 KU ± 10 (23 ° C)

Yoğunluk: 1,12 ± 0,10(g / cm³)

Zemin Hazırlığı :

- Macunla düzeltilmiş yüzeylere Spring Sentetik Astar uygulanır.
- Saten alçı ile hazırlanmış yüzeylere Spring Universal Astar uygulanır.
- Ahşap zeminlerde yüzeylerdeki budaklar yakılıp Spring Wood Protector ile iyice doyurulduktan sonra Spring Sentetik Astar uygulanır.
- Astar uygulandıktan 1 gün sonra Spring Sentetik Boya kullanılır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Parlama noktası 40 °C.

Alevlenebilir, solunduğunda yutulduğunda zararlıdır.

Depolama:

Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj:

15 kg- 3.2 kg - 0.8 kg